

| 45x90 Strutturato Rett. 18"x36" Textured Rect. 60x60 Strutturato Rett. - 24"x24" Textured Rect. | | ± 20 mm | Norma. Norms. Norme. Norm. Norma. Норма. | Requisiti per misura nominale N Requirement for nominal size N. Conditions requises pour obtenir mesure nominale N. Voraussetzungen für das Nominalmaß N. Requisitos para el tamaño nominal N. Требования к номинальному размеру N. | | Valore medio. Average value. Valeur Moyenne. Durchschnittswert. Valor Mediano. Среднее значение. | | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|--|--------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Naturale / Spazzolata / Satinata Matt / Brushed / Satin | | ± 10 mm | | 7 cm ≤ N < 15 cm | N ≥ 15 cm | STONEONE | | | | |
| 75x150 Rett. - 30"x60" Rect. / 75x75 Rett. - 30"x30" Rect. 45x90 Rett. 18"x36" Rect. / 60x60 Rett. 24"x24" Rect. 30x60 Rett. 12"x24" Rect. | | ± 10 mm | | | Naturale | Spazzolata | Satinata | Strutturata | Strutt.SP 20 mm | |
| 45x90 Strutturato Rett. 18"x36" Textured Rect. 60x60 Strutturato Rett. 24"x24" Textured Rect. 30x60 Strutturato Rett. 12"x24" Textured Rect. | | ± 10 mm | | | | | | | | |
| | Lunghezza e Larghezza. Length and width. Longueur et largeur. Länge und Breite. Longitud y anchura. Длина и ширина. | | ISO 10545-2 | ± 0,9 mm | ± 0,6% ± 2,0 mm | Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий. | | | | |
| | Spessore. Thickness. Epaisseur. Staerke. Espesor. Толщина. | | | ± 0,5 mm | ± 5,0% ± 0,5 mm | Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий. | | | | |
| | Rettilinearità spigoli. Straightness. Equerrage des angles. Geradlinigkeit der Kanten. Rectilineidad de los cantos. Прямолнейность рёбер. | | | ± 0,75 mm | ± 0,5% ± 1,5 mm | Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий. | | | | |
| | Ortogonalità. Squareness. Orthogonalité. Rechtwinkligkeit. Ortogonalidad. Ортогональность. | | | ± 0,75 mm | ± 0,5% ± 2,0 mm | Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий. | | | | |
| | Planarità. Flatness. Planéité. Planetaet. Planaridad. Плоскостность. | | | ± 0,75 mm | ± 0,5% ± 2,0 mm | Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий. | | | | |
| | Assorbimento % d'acqua. Water Absorption. Absorption d'eau. Wasseraufnahme. Absorción % de agua. Водопоглощение, %. | | ISO 10545-3 | ≤ 0,5% | ≤ 0,1% | ≤ 0,1% | ≤ 0,1% | ≤ 0,1% | ≤ 0,1% | |
| | Sforzo di rottura. Breaking strenght. Force de rupture. Bruchlast. Esfuerzo de ruptura. Усилие на излом. | | ISO 10545-4 | (Spessore. Thickness. ≥ 7,5 mm) S ≥ 1300 N | | S ≥ 1800 N | S ≥ 1800 N | S ≥ 1800 N | S ≥ 1800 N | S ≥ 10.000 N |
| | Resistenza alla flessione. Breaking strength. Résistance a la flexion. Biegefestigkeit. Resistencia a la flexión. Прочность на изгиб. | | | R ≥ 35 N/mm ² | R ≥ 45 N/mm ² | R ≥ 45 N/mm ² | R ≥ 45 N/mm ² | R ≥ 45 N/mm ² | R ≥ 50 N/mm ² | |
| | Resistenza all'abrasione profonda. Deep scratch resistance. Résistance à l'abrasion. Tiefenabriebharte. Resistencia a la abrasión profunda. Устойчивость к глубокому истиранию. | | ISO 10545-6 | ≤ 175 mm ³ | ≤ 150 mm ³ | ≤ 150 mm ³ | Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий. | ≤ 150 mm ³ | ≤ 150 mm ³ | |
| | Coefficiente di dilatazione termica lineare. Linear heat expansion coefficient. Coefficient de dilatation thermique linéique. Lineare thermische Dehnung. Coeficiente de dilatación térmica lineal. Козффициент линейного расширения. | | ISO 10545-8 | Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile). Declared value (ISO 13006: Test method available). | | ≤ 7 (MK) ⁻¹ | ≤ 7 (MK) ⁻¹ | ≤ 7 (MK) ⁻¹ | ≤ 7 (MK) ⁻¹ | ≤ 7 (MK) ⁻¹ |
| | Resistenza agli sbalzi termici. Thermal shock resistance. Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbestaendigkeit. Resistencia a los choques térmicos. Стойкость к перепаду температур. | | ISO 10545-9 | In accordo con la EN ISO 10545-1 (ISO 13006: metodo di prova disponibile). In accordante whit EN ISO 10545-1 (ISO 13006: Test method available). | | Resiste. Resistant. Résistant. Beständig. Resiste. Выдерживает. | | | | |
| | Resistenza al gelo. Frost resistance. Resistance au gel. Frostbestaendigkeit. Resistencia a las heladas. Морозостойкость. | | ISO 10545-12 | In accordo con la EN ISO 10545-1 (ISO 13006: Richiesta). In accordante whit EN ISO 10545-1 (ISO 13006: Required). | | Resiste. Resistant. Résistant. Beständig. Resiste. Выдерживает. | | | | |
| | Coefficiente di attrito dinamico. Dynamic friction coefficient. Coefficient de frottement dynamique. Dynamischer Reibungskoeffizient. Coeficiente de rozamiento dinámico. Устойчивость к скольжению при движении. | B.C.R.A. μ > 0,40 | | D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40) | | > 0,40 | - | - | > 0,40 | > 0,40 |
| | Coefficiente di attrito statico. Coefficient of static friction. Coefficient de frottement statique. Statischer Reibungskoeffizient. Coeficiente de rozamiento estático. Устойчивость к скольжению при статической нагрузке. | ASTM C 1028 (S.C.O.F.) | | ≥ 0,60 ASCIUTTO ≥ 0,60 BAGNATO ≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET | | ≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET | - | - | ≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET | ≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET |
| | Coefficiente di attrito dinamico. Dynamic friction coefficient. Coefficient de frottement dynamique. Dynamischer Reibungskoeffizient. Coeficiente de rozamiento dinámico. Устойчивость к скольжению при движении. | ANSI A137.1:2012 (D.C.O.F.) | | ≥ 0,42 BAGNATO ≥ 0,42 WET | | ≥ 0,42 WET | - | - | ≥ 0,42 WET | ≥ 0,42 WET |
| | Resistenza allo scivolamento. Slip resistance. Resistance au glissement. Rutschfestigkeit. Resistencia al deslizamiento. Сопротивление скольжению. | B57976-2:2002 Pendulum Testers | | Bassa potenzialità di scivolamento. Low slip risk. ≥ 36 ASCIUTTO ≥ 36 BAGNATO ≥ 36 DRY ≥ 36 WET | | - | - | - | ≥ 36 DRY ≥ 36 WET | ≥ 36 DRY ≥ 36 WET |
| | Classificazione antisdrucciolo. Non-slip classification. Classification antidérapement. Trittsicherheitsklassen. Clasificación antideslizamiento. Классификация противоскользящей плитки. | DIN 51130 | | In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro. Based on the environment or on the working area. | | R10 | R9 | - | R11 | R11 |
| | Classificazione antisdrucciolo (Piedi nudi). Non-slip classification (Barefoot). Classification antidérapement (Pieds nus). Trittsicherheitsklassen (Barfuß). Clasificación antideslizamiento (Pies descalzos). Классификация противоскользящей плитки (Босые ноги). | DIN 51097 | | Secondo la classificazione indicata dal fabbricante. Manufactured to state classification. | | - | - | - | A+B+C | A+B+C |
| | Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina. Resistance to household chemicals and swimming pool salts. Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines. Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze. Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscinas. Устойчивость к воздействию химических средств домашнего использования и химических добавок для бассейна. | | | Classe UB min. | | UA | UA | UB | UA | UA |
| | Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids and alkalis. Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration. Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen. Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis. Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации. | ISO 10545-13 | | Valore dichiarato (ISO 13006: secondo la classificazione indicata dal fabbricante). Declared value (ISO 13006: Manufacturer to state classification). | | ULA | ULA | ULB | ULA | ULA |
| | Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to high concentrations of acids and alkalis. Résistance aux acides et aux alcalis à haute concentration. Beständigkeit gegen hochkonzentrierte Säuren und Laugen. Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis. Устойчивость к кислотам и щелочам высокой концентрации. | | | Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile). Declared value (ISO 13006: Test method available). | | UHA | UHA | UHB | UHA | UHA |
| | Resistenza alle macchie. Resistance to stains. Résistance aux taches. Fleckenbeständigkeit. Resistencia a las manchas. Тойкость к образованию пятен. | | ISO 10545-14 | Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile). Declared value (ISO 13006: Test method available). | | Pulibile. Cleanable. Nettoyable. Kann gereinigt werden. Limpiable. Моющийся. | | | | |

Ceramiche Marca Corona S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni a quanto descritto in questo documento. / Ceramiche Marca Corona S.p.A. reserves the right to modify the above specifications at any time without notice.
 Ceramiche Marca Corona S.p.A. se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications ou des variations à la description contenue dans ce document. / Ceramiche Marca Corona S.p.A. behält sich das Recht vor zu jeder Zeit Veränderungen vorzunehmen.
 Cerámicas Marca Corona S.p.A. se reserva el derecho de modificar o variar en cualquier momento el contenido de este documento. / Ceramiche Marca Corona S.p.A. оставляет за собой право вносить в любой момент изменения в содержание настоящего документа.